

# エレガンストーンサガン®

超低汚染・高級砂岩調装飾仕上塗材



E l e g a n s t o n e S a g a n



■ 施工行程



1. 下塗り



2. 目地棒貼り



3. 主材塗り




4. 青色離型紙の除去



5. 研磨



6. 主材塗り



7. 目地棒取り



8. 上塗り

完成

# ELEGANSTONE SAGAN



ES-001



ES-002



ES-003



ES-004



ES-005



ES-006



ES-007



ES-008

## ■目地色(CT下塗) Standard Colour For Joint Lines (CT-Under)



○シロ White



○ライトグレー Light Grey



○ミディアムグレー Medium Grey



○クロ Black

※目地色は、掲載色のみとなります。

- 掲載の見本は紙に塗付していますので、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。また塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。
- 天然素材を使用しておりますので、色目が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 塗り方によってパターンが大幅に異なる場合があります。試し塗りを行い、確認した後、本施工に入ってください。
- 上塗材(トップコート)の種類により、目地色が濃れ色になる場合があります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- 景観法や条例に基づき「景観色彩ガイドライン」が制定されている地域では、使用できる建築外装の色彩が制限されます。このため地域によっては使用できない色彩も本見本帳に含まれている場合があります。また「景観色彩ガイドライン」は地域によって異なりますので、詳しくは建設地域の行政へお問い合わせの上、基準内の色彩をお使いください。
- The colour of actual materials may be slightly different from these samples on this catalogue.

## 標準施工仕様 Standard Application Specifications

(23℃)

工程	材料	調合(重量比)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
下地調整	●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整してください。							
1 下塗り	CT下塗主剤	100	0.8~1.2	1	-	16以上	-	リシンガン、タイルガン 口径:4~6mm 圧力:588~686kPa (6~7kgf/cm <sup>2</sup> )
	CT下塗硬化剤	6.4						
	清 水	0~5						
2 目地割り	元請と協議の上、目地棒の使用法、施工手順、美観を決定してください。							
3 墨出し	仕上がりのための基準線を描いてください。							
4 目地棒貼り	白色離型紙を剥がし、墨出しに合わせ正確に貼ってください。							
5 主材塗り(1)	エレガストーンサガン主材	100	2.5~3.0	1	-	24以上	-	金こて
	清 水	0~3						
6 主材塗り(2)	エレガストーンサガン主材	100	1.5~2.2	1	-	20分以内	-	
	清 水	0~3						
7 青色離型紙の除去	目地棒の上層部にある青色離型紙を素早く取り除いてください。							
8 研 磨	必要に応じてサンドペーパー(P50~120)にてパターンの凹凸部を研磨し、パターンを整えてください。							
9 主材塗り(3)	エレガストーンサガン主材	100	0.5~0.8	1	-	24以上	-	ダスター刷毛
	清 水	20~25						
10 目地棒取り	主材が完全に硬化後、目地棒芯材を除去してください。							
11 上塗り	※2.3 水性クリンタイトSiクリヤー3分艶	100	0.30~0.35	2	2以上	-	24以上	エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
	清 水	10~15						
11' 上塗り	※2.4.5 クリーンエレガントトップD3分艶 主剤	100	0.30~0.35	2	3以上 7日以内	-	24以上	エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
	クリーンエレガントトップD 硬化剤	15.4						
	塗 料 用 シ ン ナ ー A	0~20						

- ※1 ALC面、多孔質下地、粗面、その他下地に問題がある場合には、カケンファイラー(粉体20kg袋、混和液10kg石油缶)、ミラクファンDKC-1000(粉体20kg袋、混和液5kgポリ容器)などにて下地調整を行ってください。なお、改装工事にはミラクファンD各種をご使用ください。
- ※2 艶むらを避けるため、スプレー塗装を原則としてください。
- ※3 この他、水性タイプのSKシリコンクリヤー-W(艶有り3分艶、15kg石油缶)、水性クリンタイトSiクリヤー(艶有り、15kg石油缶)、SKフッソクリヤー-W(艶有り3分艶、15.2kgセット)もご使用いただけます。SKフッソクリヤー-Wのご使用の際には、専用中塗材SKフッソクリヤー-W中塗材(15kg石油缶)を中塗材としてご使用ください。なお、中塗材が塗装されていないと剥離や性能不良の原因となりますので、中塗材の塗り残しが無いよう塗装してください。
- ※4 この他、弱溶剤タイプの★グリーンエレガントトップD(艶有り艶消し、15kgセット)、★グリーンエレガントトップシリコン(艶有り3分艶艶消し、15kgセット)もご使用いただけます。
- ※5 グリーンエレガントトップの各材料は、主剤と硬化剤の混合比率が不適切であったり、他の材料と混合したり、硬化剤を投入しなかった場合、低汚染機能が発揮されませんので、必ずこれを厳守してください。
- ※6 塗付量が少なく、仕上り不良の原因になりますので、所定の所要量を厳守してください。
- ※7 艶調整品につきましては、沈殿物を生じることがありますので、よく攪拌し、均一な状態でご使用ください。
- ※8 ★塗料用シンナーAで希釈する製品については、★塗料用シンナーAの他、★塗料用シンナーXもご使用いただけます。
- ※9 既存塗膜の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
- ※10 改装工事に溶剤系の下塗材をご使用の場合、溶剤の影響により旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
- ※11 かびや藻が付着している場合は、「SKKカビ除去剤#5(塩素系)」にて拭き取るなど、適切な下地処理をしてから塗装してください。
- ※12 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
- ※13 塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
- ※14 低温又は高温時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
- ※15 ロットが異なる材料は、色目が若干異なる場合がありますので、同一面での複数ロットの使用を避けてください。
- ※16 補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ずとっておき、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
- ※17 補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認した上で希釈率等を決定してください。
- ※18 大壁面では、補修部分が目立つ場合がありますのでご注意ください。
- ※19 シーリング材の上への施工は、塗膜にひび割れを生じますので避けてください。
- ※20 陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行なってください。
- ※21 塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
- ※22 最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
- ※23 強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
- ※24 施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、汚れが溜まりやすい目地の下部、隅がからぬ部位などは、注意が必要です。
- ※25 上塗材はむらなく均一に塗付してください。低汚染機能が発揮するためには、塗付量の確保が重要な事項です。塗り残しがある場合には、汚染むらが発生するため、特に凹部等に塗り残しできない様に塗装してください。
- ※26 上塗材は所定の乾燥時間(最終養生時間)を厳守してください。施工後、塗膜が乾燥するまでの時間内に降雨などにより、塗膜表面が長時間、水分にかかった状態になります。所定の低汚染機能が発揮されない場合があります。低汚染機能は乾燥後の塗膜で発揮されるため、乾燥過程で降雨などが予想される場合は、シート養生を行うなどして、塗膜表面に雨が当たらないよう、所定の乾燥時間を厳守してください。
- ※27 鉄さび、シーリング材などが原因の汚染物質に対しては、低汚染機能が十分に発揮されません。シーリング材には可塑性を含まないノンブリージングタイプのもを決定してください。

### ●荷 姿

材料名	入目(標準塗坪)
CT下塗	25kgセット (20~31m <sup>2</sup> /セット)
エレガストーンサガン主材	20kg石油缶 (3~4m <sup>2</sup> /缶)
水性クリンタイトSiクリヤー(3分艶・艶有り)	15kg石油缶 (42~50m <sup>2</sup> /缶)
★グリーンエレガントトップD(艶消し・3分艶・艶有り)	15kgセット (42~50m <sup>2</sup> /セット)
★塗料用シンナーA	16ℓ石油缶
目地棒L(発泡目地、5・7・10・15・25mm幅)(1m長、厚み2mm)	100本包

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

### ●用 途

- ・戸建て住宅、マンションなどの内外装
- ・ホテル、店舗、公共施設などの内外装

### ●危険情報と安全対策

製品の取り扱い、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。  
特に★印のついている製品は溶剤系の製品であるため、下記の点にご注意ください。  
1.引火性の液体のため、火気厳禁です。  
2.有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。  
3.施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。

※屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

### ●施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

- ※28 材料は使用前に内容物が均一になるように十分に攪拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所に保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
- ※29 エレガストーンサガン主材には、材料の特性上、多少の臭気があり、内装で使用する場合には、換気に十分配慮してください。
- ※30 性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないでください。
- ※31 その他の施工仕様や改装仕様については、最寄りの各営業所へお問い合わせください。



本 社 大阪府茨木市中央3-5-25 ☎072-621-7733 東京支社 ☎03-3204-6601

- このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- また、このカタログに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。
- 特記仕様がある場合はこれを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- この見本帳の使用有効期限は2021年10月までです。それ以降のご使用は避けてください。

特約販売店

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

No.1810003-11DA2  
頒布価格 800円